

IMECRIL

Sellador elastomérico para concreto

USOS:

- Sellar grietas en superficies de concreto fisurado.
- Recuperar sistemas de impermeabilización basado en manto asfáltico.
- Revestir y proteger fachadas en ambientes agresivos.
- Sellar juntas en paredes de yeso, tabiques, etc.

CONSUMO DE IMECRIL (METRO LINEAL POR GALON)

ANCHO \ PROFUND.	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
1/4"	187.8	94	62.5	46.9	31	23.4
1/2"	94	46.9	31	23.4	15.6	11.5
3/4"	62.5	31	20.8	15.6	10.4	7.8
1"	46.9	23.4	15.6	11.7	7.8	5.8

CUALIDADES:

- **Gran adherencia:** Asegura un sellado perfecto entre las partes.
- **Flexible, Elástico:** Resiste los cambios de temperatura, compensa la dilatación térmica.
- **Resistente al agua:** No reemulsiona y sella la superficie donde se aplica.
- **Soluble en agua en estado fresco:** No es tóxico, manejo seguro, se puede limpiar con agua.
- **Resistente contra aguas negras/industriales:** Permite sellar canales, tanquillas, etc.
- **Acepta pinturas al agua:** Permite acabados decorativos.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Galón de (5 Kg.), Cubeta (25 Kg.)
ALMACENAJE	6 meses
ESTADO FÍSICO	Pasta
COLOR	Beige
DENSIDAD	1,3 Kg./ Lt.
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROM.	Teórico: 1,3 Kg. /m2 para espesor de 1mm.
TIEMPO DE SECADO	1,2 mm. cada 24 horas en ambiente soleado

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa, etc.
2. Para superficies absorbentes, aplicar "primer" de **IMECRIL** diluido con un poco de agua (1 parte de **IMECRIL** + ½ parte de agua en volumen) aplicar con brocha.
3. Una vez seco el "primer", aplicar el **IMECRIL** con espátula llana ranurada, etc.
4. Una vez seca al tacto la primera mano, aplicar las manos sucesivas hasta 1 mm. de espesor. Se puede aplicar con un velo de **IMERBRANE** ó fibra de vidrio para impartir mayor resistencia mecánica a la masilla, lógicamente el consumo aumenta.

CONSIDERACIONES:

1. No aplicar cuando hay amenaza de lluvia.
2. El producto debe estar completamente seco antes de exponerlo al agua.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico.

Notas particulares del constructor / aplicador
