

**FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ARENA SÍLICE Du - 32**

<b>DISTRIBUCION GRANULOMETRICA</b>		<b>% Retenido</b>
<b>850</b>	<b>micras</b>	<b>0.0/0.0</b>
<b>600</b>	<b>micras</b>	<b>0.0/0.4</b>
<b>425</b>	<b>micras</b>	<b>4.0/8.0</b>
<b>300</b>	<b>micras</b>	<b>23.0/33.0</b>
<b>212</b>	<b>micras</b>	<b>42.0/49.2</b>
<b>150</b>	<b>micras</b>	<b>13.5/22.5</b>
<b>106</b>	<b>micras</b>	<b>1.0/3.3</b>
<b>75</b>	<b>micras</b>	<b>0.0/0.5</b>
<b>&lt;75</b>	<b>micras</b>	<b>0.0/0.2</b>

**OTRAS CARACTERÍSTICAS**

**Humedad < 0.1 %**

**SiO<sub>2</sub> > 98 %**

Dpto. Calidad