

## TELAS NO TEJIDAS PARA CUARTOS LIMPIOS

El paño de limpieza color blanco es muy absorbente y resistente ya que se fabrica utilizando la tecnología de jets de agua a alta presión y calor para fusión de sus fibras.


### Composición:

54% polister / 46% celulosa

Este paño no contiene ningún tipo de pegamento o aglutinante, libre de pelusa, lo que elimina el riesgo de contaminación de producto o de reacciones alérgicas en el usuario. Esto hace posible la formación de estructuras de muy alta pureza - una importante ventaja en numerosas aplicaciones, particularmente de tipo médico, limpieza ingenieril, y muchas otras aplicaciones como productos de consumo.


Ideal para actividades de limpieza en áreas de cuartos limpios para la industria farmacéutica.

Características:	Áreas de uso:
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Alta absorción</li> <li>· Baja generación de partículas</li> <li>· Bajo contenido iónico</li> <li>· Esterilizables (radiación, haces de electrones, vapor)</li> <li>· Excelente resistencia en seco y húmedo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mejor saturación en paños</li> <li>· Resistencia a solventes y químicos</li> <li>· Uniformidad y consistencia</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cuartos limpios</li> <li>· Laboratorio microbiológico</li> <li>· Acondicionamiento</li> <li>· Control de calidad</li> <li>· Producción</li> <li>· Secado</li> <li>· Usos múltiples</li> </ul>



## TELAS NO TEJIDAS PARA CUARTOS LIMPIOS

PROPIEDADES	UNIDADES	VALOR TÍPICO	VALOR TÍPICO
Peso base	oz/yd <sup>2</sup>	2.0	1.7
Resistencia en seco MD	lbs	36.4	24
Resistencia en seco XD	lbs	16.2	11.6
Sortive capacity:			
· Intrínseco	Ai, ml/g	4.2	5.91
· Extrínseco	Ae, ml/m <sup>2</sup>	326	336
Sortive rate:			
· Intrínseco	Ri, ml/g/s	25.0	26.6
· Extrínseco	Re, ml/m <sup>2</sup> /s	1761	1484
Partículas			
Po	MM/m <sup>2</sup>	10.3	6.1
Bas	MM/m <sup>2</sup>	75.2	65.4
Gelbo	1000/ft <sup>3</sup>	45	16
Extractable			
Agua H <sub>2</sub> O	%	0.06	0.05
Alcohol Isopropílico, IPA	%	0.05	0.05
IONS			
Sodio	Ppm	18	12.0
Hierro	ppm	0.0	0.0
Magnesio	Ppm	24	20.6
Potasio	ppm	264	219
Vertimiento de fibra	Millón/m <sup>2</sup> entidades 50 µm y mayores	0.61	0.48
Color		Blanco	Blanco
Medidas	In	9x9	9x9



## TELAS NO TEJIDAS PARA CUARTOS LIMPIOS

ÁREA DE USO	MODELO	PRESENTACIÓN	DIMENSIÓN DEL PAÑO	PESO BASE OZ/YD	ESPESOR	COLOR
Clase 100, 000 / ISO class 8	8801	12 bolsas 300 paños por bolsa 3, 600 paños por caja	23x23 cm	2.0	14	Blanco
Clase 10,000 / ISO class 7	Sontara AP	20 bolsas 300 paños por bolsa 6000 paños por caja	23x23 cm	2.0	15	Blanco
Clase 100 / ISO class 5	Sontara 100	20 bolsas 300 paños por bolsa 6000 paños por caja	23x23 cm	2.0	15	Blanco