

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

ARENA SÍLICE Mi-0,4/0,9 S

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA	
LUZ DEL TAMIZ	
>1,250	m.m.
1.000	m.m.
0.800	m.m.
0.630	m.m.
0.500	m.m.
0.400	m.m.
0.315	m.m.
< 0,315	m.m.

% Retenido Acumulado	
Mínimo	Máximo
0	0
0	5
5	30
45	70
80	90
94	100
100	100
100	100

OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Humedad	< 0,1 %
SiO₂	> 98 %

Dpto. Calidad