

IMERGROUT – TX

Mortero Cementoso Predosificado de Alta Resistencia

USOS:

- Resane de huecos y fallas en concreto (cangrejas) hasta 0.5 cm de profundidad, en superficies verticales y sobre cabeza.
- Fijación de puertas.
- Fijación de piezas sanitarias.

CUALIDADES:

- Tixotrópico
- No retractil
- Cantidades predosificadas
- No contiene metales ni cloruros
- Buena adherencia al acero y al concreto
- Alta resistencia (24 horas después de su aplicación).

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	Fundas de 25 Kg.
ALMACENAJE	4 - 6 meses (en los sacos bien cerrados) protegido de la humedad.
ESTADO FÍSICO	Polvo
COLOR	Gris Cemento
DENSIDAD	2,2 – 2,3 Kg./ Lt. (mezclado).
RENDIMIENTO PRÁCTICO PROMEDIO	12 Lts. de IMERGROUT – TX cuando se usa 4,5 Lt. H ₂ O/Saco. 1,2 m ² / saco para 1 cm. de espesor (teóricamente).
RESISTENCIA	170 Kg. / cm ² a las 6 horas 250 Kg. / cm ² a las 24 horas 420 Kg. / cm ² a los 7 días 450 Kg. / cm ² a los 28 días

APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar sana y libre de contaminantes, húmeda, pero sin agua libre. Es importante romper la masa de cemento y los agregados donde se va a aplicar **IMERGROUT – TX**.
2. Agregar de 4,4 Lts. a 4,7 Lts. de agua por saco de **IMERGROUT – TX**, hasta la consistencia de trabajo adecuada.
3. Mezclar sobre una superficie no absorbente. Para trabajos grandes usar mezcladores mecánicos.
4. Preferiblemente no mezclar cantidades menores de 1 saco.
5. Preferiblemente adherir con epóxi (**ADHESIM-H**).
6. Aplicar en espesores hasta 0,5 cm. por vez. En espesores mayores, aplicar capas sucesivas dejando secar al tacto lo anterior aprox. 30 - 45 min.

Especificaciones y Normas:

1. Fragua mucho más rápido que morteros convencionales, por lo tanto colóquelo rápido y continuamente. Si está colocando este producto en climas cálidos, el uso de agua fría incrementa el tiempo de trabajabilidad.
2. Se recomienda el curado por humectación 2 ó 3 días como cualquier concreto, en especial para aplicaciones de capas gruesas y en áreas asoleadas.
3. En espacios expuestos al sol, usar **IMERCURE W** como curador.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico

Notas particulares del constructor / aplicador
